

NTXソライトシーラー目詰めK-5

2液型ポリウレタン樹脂塗料（下塗り）

特 長

| | |
|--------------|---|
| (社)日本塗料工業会登録 | |
| 登録番号 | ○03029 |
| ホルムアルデヒド放散等級 | F☆☆☆☆ |
| 問合せ先 | http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp |

- ・P R T R法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
- ・導管が大きく吸い込みの激しい木材に対して、目詰まりシール力が優れている。
- ・速乾性で、しかも可使時間が長く作業性に優れている。

用 途

- ・木工家具製品の下塗り
- ・合板塗装の下塗り

容 量 30kgセット

塗 装 標 準

| | |
|--------------------------|---|
| 配合比 | A液 対 B液 = 1 対 1 |
| 使用シンナー | NTXウレタンシンナー |
| 標準希釈割合 (%) | スプレー 50～100 刷毛 50 |
| 標準塗布量(g/m ²) | 60～80 |
| 乾燥時間 (23℃) | 指触 15分 硬化 2時間 |
| 可使時間 | 4時間 |
| 使用上の注意事項 | <ul style="list-style-type: none">・A液は沈殿することがありますので使用する前に必ず攪拌して下さい。・A, B液、シンナーの調合された混合液は、沈殿固化することはありませんが30分位で若干の分離現象が起こることがありますので軽く攪拌して下さい。・A液の半端を使われる場合、缶の内外壁に付いた（乾燥したもの）が塗装時にブツとなる場合がありますので使用前に吉野紙等で必ずろ過してからご使用下さい。・A液は使用時に缶を良く振って中身を均一にしてからご使用下さい。・高温、高湿時に塗膜の白化を生じことがあります。その場合は3～10%のウルトラックリターダーを添加してご使用下さい。・B液の使用後は必ず密栓して下さい。・屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。 |

21世紀の環境技術開発に挑戦する

2020.08.21 改定
ISO9001審査登録

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号

TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4

TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社