ブロンズクリヤー

ニトロセルロースラッカー系塗料

特　長

- 無酸性クリヤー
- 金粉混合用

用　途

- 額縁、玩具等

容　量

４Ｌ　　１６Ｌ

塗 装 標 準

使用シンナー		ラッカーシンナー＃１００
標準希釈割合（%）	スプレー	８０～１００
	刷毛	６０～８０
標準塗布量（g／㎡）		８０～１００
乾燥時間（２３℃）	指触	５分
	硬化	２０分
塗り重ね時間		２０分以上
外観		無色透明
使用上の注意事項		・金粉を添加する際は、塗料に対して２０～３０%が最適です。 ・高湿度の際は、ラッカー系リターダーを併用して下さい。 ・屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

２０２０．０８．２１　改定

２１世紀の環境技術開発に挑戦する　　ＩＳＯ9001審査登録

木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本　社
〒536-0001　大阪市城東区古市３丁目４番20号
TEL(06)6934-3271　FAX(06)6934-3250

福井工場
〒913-0038　福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101　FAX(0776)81-6106
http://www.osaka-toryo.com　E-mail　info@osaka-toryo.com