

ライトレックス(艶有り)

1 液型油変性ポリウレタン樹脂塗料 (無鉛タイプ)

特 長

- ・ 光沢のある肉持ち感に優れた塗膜を形成する。
- ・ 耐磨耗性に優れている。
- ・ ラッカーやワニスよりも耐久性、耐熱性、耐水性に優れている。
- ・ 他のウレタン塗料よりも非常に塗りやすい。

用 途

- ・ 床用 (体育館、教室、廊下等)
- ・ 住宅木部 (窓枠、戸、手摺、階段、縁台等)

容 量 1 L 4 L 16 L

塗 装 標 準

使用シンナー		塗料用シンナー (ペイントうすめ液)
標準希釈割合 (%)	スプレー	*
	刷毛	20 ~ 30
標準塗布量 (g / m ²)		80 ~ 100
乾燥時間 (23)	指触	60分
	硬化	5時間以上
塗り重ね時間		6時間以上
外 観		褐色透明
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none">・ 下塗りにペンキやラッカーを使用していると密着不良や乾燥不良の原因になります。・ 研磨は、塗料がよく硬化してから行って下さい。・ ワックスをかけたものの上には塗れません。・ 塗り替える場合は、前の塗料をサンドペーパーでよくはがしてから塗装を行って下さい。・ 屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

*原則として、スプレー塗装は避けて下さい。自然発火の原因になります。

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com