

ライトレックス艶消（5分消）

1 液型油変性ポリウレタン樹脂塗料（無鉛タイプ）

特 長

- ・耐摩擦性に優れています。
- ・ラッカーやワニスよりも耐久性、耐熱性、耐水性に優れている。
- ・他のウレタン塗料よりも非常に塗り易い。

用 途

- ・住宅木部（窓枠、戸、手摺等）

容 量 1 L 4 L 16 L

塗 装 標 準

使用シンナー		塗料用シンナー（ペイントうすめ液）
標準希釈割合 （%）	スプレー	—*
	刷毛	0～10
標準塗布量（g/m ² ）		80～100
乾燥時間 （23℃）	指触	60分
	硬化	6時間以上
塗り重ね時間		7時間以上
外観		乳褐色
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none">・下塗りにペンキやラッカーを使用していると密着不良や硬化不良の原因になります。・研磨は、塗料がよく硬化してから行って下さい。・ワックスをかけたものの上には塗れません。・塗り替える場合は、前の塗料をサンドペーパーでよくはがしてから塗装を行って下さい。・屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

*原則として、スプレー塗装は避けて下さい。自然発火の原因になります。

2020.08.21 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com