

ライトレックス外部用

1 液型油変性ポリウレタン樹脂塗料

特 長

- ・肉持ち感のある塗膜を形成する。
- ・他のウレタン塗料よりも非常に塗りやすい。

用 途

- ・屋外木部（雨戸、門柱、外板、軒天井等）

容 量 1 L 4 L 16 L

塗 装 標 準

使 用 シンナー		塗料用シンナー（ペイントうすめ液）
標準希釈割合 (%)	スプレー	—*
	刷毛	20～30
標準塗布量 (g/m ²)		80～100
乾 燥 時 間 (23℃)	指触	6時間
	硬化	12～15時間以上
塗 り 重 ね 時 間		12時間以上
外 観		褐色透明
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none">・外部でも紫外線や風雨に強い所、湿気が多い所等には耐久性強化の為に3回塗りをお薦めします。・下塗りにペンキやラッカーを使用しますと密着不良や乾燥不良の原因になります。・研磨は、塗料がよく硬化してから行って下さい。・ワックスをかけたものの上には塗れません。・塗り替える場合は、前の塗膜をサンドペーパーでよく剥がしてから塗装を行って下さい。

*原則として、スプレー塗装は避けて下さい。自然発火の原因になります。

2020.05.28 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

<http://www.osaka-toryo.com> E-mail info@osaka-toryo.com