

# 水性ニス とうめい

水性アクリルエマルション塗料

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	〇〇3040
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.toryo.or.jp">http://www.toryo.or.jp</a> info@toryo.or.jp

## 特 長

- ・ブロッキング性（不粘着性）に優れている。
- ・素地密着性に優れている。
- ・耐水性に優れている。
- ・一般の水性塗料に比べて乾燥が早くなっている。

## 用途

- ・屋内木部用（建築木部、建具、家具、工芸品等）

容 量            4 k g            1 7 k g

## 塗装標準

使用うすめ液		水
標準希釈割合 (%)	スプレー	10～20
	刷毛	0～10
標準塗布量(g/m <sup>2</sup> )		60～80
乾燥時間 (23℃)	指触	30分
	硬化	50分
塗り重ね時間		60分以上
外 観		乳白色
使用上の注意事項		<ul style="list-style-type: none"><li>・水性ですので0℃以下になる所での保存はなるべく避けて下さい。</li><li>・5℃以下、また、雨降り等の高湿度（85%以上）でのご使用は、なるべく避けて下さい。</li><li>・『水性ニス』のみで（2～3回塗り）仕上げるのが原則です。</li></ul>

2020.03.28 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
**大阪塗料工業株式会社**

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106  
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)